

POROTHERM TM

Теплая кладочная смесь



Концерн Wienerberger, мировой лидер в производстве керамического кирпича и крупноформатных керамических блоков, рекомендует при возведении стен из теплой керамики использовать теплый кладочный раствор POROTHERM TM, который позволит в полной мере раскрыть все преимущества крупноформатных блоков POROTHERM.

Обычный цементно-песчаный раствор за счет недостаточного коэффициента сопротивления теплопередаче создает в кладке мостики холода, снижая теплоизоляционные свойства стены.

Теплая кладочная смесь POROTHERM TM, в отличие от обычного раствора, обладает теплопроводностью, сравнимой с характеристиками теплой керамики, то есть с точки зрения теплоэффективности кладка получается близка к однородной, в ней исключаются мостики холода.

Включение в ассортимент российской продукции Wienerberger теплой кладочной смеси POROTHERM TM — еще один шаг к созданию комплексной системы возведения стен для теплого дома.



Новинка

Размер мешка	250x120x140 мм
Вес мешка	20 кг
Выход раствора	32 л
Марка прочности	M50
Водопоглощение	20(+/-2)%
Коэффициент теплопроводности	$\lambda_0 = 0,19 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$

Wienerberger

107140 Москва,
ул. Русаковская, 13
Тел.: +7 495 981 95 20
Факс: +7 495 981 95 21
www.wienerberger.ru

199178 Санкт-Петербург,
В.О., 7-я линия, д. 76, оф. 510
Тел./факс: +7 812 332 17 53
Тел./факс: +7 812 332 65 12



POROTHERM